# Termékinformáció

## TUNAP Sports

## *CSAPÁGYZSíR CP-2/50*

**Dinamikus, könnyű és teljesen szintetikus H1 nagy teljesítményű zsír magas kopásállósággal és korrózióvédelemmel.**




### TUNAP SPORTS minőségi ígéret:

- ✔ **A magas nyomásérték elősegíti az optimális kopásvédelmet, és így meghosszabbítja az alkatrészek élettartamát**
- ✔ **A kivételes vízállóság és a magas szintű korrózióvédelem megbízható kenést tesz lehetővé még akkor is, ha víznek van kitéve vagy kültéri alkalmazásoknál**
- ✔ **Sokoldalú, nagy teljesítményű kenőzsír, amely segít csökkenteni az élelmiszer-feldolgozó, ital- és gyógyszeriparban szükséges termékek sokféleségét**
- ✔ **Oxidációs és nyírási ellenállás a zsír hosszú élettartamáért**
- ✔ **Az NSF H1 regisztrált a fokozott termék- és folyamat megbízhatóság érdekében**

### Tulajdonságok

- ✔ **NSF H1-regisztrált**
- ✔ **Kosher and Halal-regisztrált**

### Alkalmazási terület

- ✔ **Speciális kenőzsír az élelmiszer-feldolgozó ipar sokféle alkalmazásához**
  **Gépek és rendszerek terhelt gördülő- és csúszócsapágyaihoz, csuklóihoz és egyéb csúszó párokhoz, pl. töltőállomásokon, autoklávokon, vezetőkerekeken, ventilátorokon és kemencéken**
- ✔ **Lineáris vezetők és meghajtók**
- ✔ **Élelmiszeriparon kívüli alkalmazásokhoz is, ahol a követelmények közé tartozik a vízállóság, a széles hőmérséklet-tartomány és/vagy a nagy terhelés, vagy ahol speciális előírások nem kritikus kenőanyagok használatát írják elő**

### Használati utasítás


1. **A kenőzsírok technológiai szabványainak megfelelően. A gépgyártók előírásait be kell tartani. A súrlódási pont feltöltése vagy újratöltése előtt alaposan tisztítsa meg az alkatrészt és szükség esetén a kenési pontot TUNCLEAN 895-tel vagy a H1 vagy K1 szerint regisztrált termékekkel, pl. TUNCLEAN FDB.**
2. **Ha a terméket élelmiszer-feldolgozó iparban kívánják felhasználni: Csak a műszakilag szükséges minimális mennyiség használható fel. Ha a terméket korróziógátló fóliaként használják élelmiszerekkel érintkező felületeken, akkor azt teljesen el kell távolítani, mielőtt a kérdéses eszközt újra használnák.**

**AgroFix Kft. | 6760 Kistelek, Nagyszéktói út 9., Csongrád-Csanád Vármegye, Magyarország |**
**Telefonszám: +3670/663-3320 | e-Mail: webshop@tunap.hu**

# Termékinformáció

| Műszaki termékadatok | CSAPÁGYZSíR CP-2/50 |
|---|---|
| **Sűrűség/kondíció** | **0.958 g/cm³ / 20°C** |
| **Színspektrum** | **Bézs**<br>**Barnás** |
| **Olaj bázis** | **PAO \|\| Polyalphaolefin \|\| PAO-Polyalphaolefin** |
| **Sűrűsítő** | **Kalcium- szulfonát komplex szappan** |
| **Az alapolaj viszkozitása, kinematika/feltételek** | **46 mm²/s / 40°C** |
| **Az alapolaj viszonyainak viszkozitási indexe** | **130 / DIN ISO 2909 szabványnak megfelelően** |
| **NLGI fokozat/feltételek** | **2 / DIN 51818** |
| **Olajleválasztás 168 óra után 40°C-on/körülmények között** | **1.5 % /a DIN 51817 szabványnak megfelelően** |
| **Viselkedés víz jelenlétében/körülmények között** | **1-90 /a DIN 51807-1 szerint** |
| **Korróziós besorolás EMCOR, ker. Víz/viszonyok** | **1/1 /DIN 51802, SKF Emcor teszt szerint** |
| **Korrózió minősítés /Körülmények** | **1-100 / 24 óra elteltével 100 °C-on, DIN 51811 szabvány szerint** |
| **Áramlási nyomás csapás hőmérséklete kisebb mint 1400 bar /körülmények** | **-40 °C / összhangban a DIN 51805-2-es szabvánnyal** |
| **VKA hegesztési terhelés /körülmények** | **4200 N / összhangban a DIN 51350-4-es szabvánnyal, VKA teszt (Belső égésű motorok intézete)** |
| **Négygolyós teszt, kopásjelzés 1 óra /150N/körülmények** | **0.5 mm /összhangban a DIN 51350-3-as szabvánnyal, VKA teszt** |
| **Négygolyós teszt, kopásjelzés 1 óra /300N/ körülmények** | **0.5 mm / összhangban a DIN 51350-3-as szabvánnyal, VKA teszt** |
| **Négygolyós teszt, kopásjelzés 1 perc /1000N/ körülmények** | **0.5 mm / összhangban a DIN 51350-2-es szabvánnyal, VKA teszt** |
| **FE9 teszt (F50)/ körülmények** | **100 h / A/1500/6000-140, in accordance with DIN 51821-2, FE9 teszt** |
| **Min.cseppenés pont/körülmények** | **270 °C / összhangban a DIN ISO 2176 szabvánnyal** |
| **Min./max. hőmérsékleti körülmények** | **-40 °C-tól 140 °C-ig** |

| Termék leírás | Tartalom | Cikkszám | Csomagolási egység |
|---|---|---|---|
| **CSAPÁGYZSíR CP-2/50** | **400 g** | **1103743** | **12 db** |



**AgroFix Kft. | 6760 Kistelek, Nagyszéktói út 9., Csongrád-Csanád Vármegye, Magyarország |**
**Telefonszám: +3670/663-3320 | e-Mail: webshop@tunap.hu**